

ソーラー 特報



鏡面仕上げ剤 #404 ウレタン塗膜・フッ素クリアー塗膜艶出し剤

本品はファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。

用途

1. ウレタン塗膜・フッ素クリアー塗膜など硬質塗膜の鏡面仕上げ・艶出し
2. 自動車塗膜の最終艶出し仕上げ
3. 自動車塗膜に付着した水アカや老化したチョーキング層の除去

特長

1. 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
2. 光沢の持続性が良好です。
3. 汚れ落とし効果が優れています。

使用方法

1. 手磨きでの作業

本品を柔らかい布で均一に塗り広げて、円を描くような動作で軽く擦り込み、別のきれいな布(ファインクロス#202、#205)で空拭きして仕上げてください。

2. ポリッシャーでの作業

本品を均一に塗り広げて、擦り込むように軽く押し付けて仕上げてください。

※ポリッシャーはソーラーEKS-23Lが適しています。

このポリッシャーの目盛1~2で研磨すると、研磨時の発熱が少なく塗膜のヤケが出にくくなります。

※スポンジバフは、S-3000極細、凹面カーブエッジバフ46-776VCが適しています。

このバフはスポンジのきめが細かく、クッション性が良いため、艶良く仕上がります。

☆柔らかい布で薄く塗り広げた後に、バフを掛けると飛び散りが少なくなります。

使用上の注意

1. 有機溶剤を含んでいますので、火気の無い所でご使用ください。
2. 使用前によく振り、均一になるまでよく混ぜてください。
3. 熱い塗面への使用や付着したままの放置は避けてください。
4. 直射日光を避け、冷暗所に保管し、凍結させない様に注意してください。
5. 塗料をはじく成分が含まれていますので、注意してください。

荷姿 1Lポリボトル 6本/ケース

株式会社 ソーラー

本社	〒651-0097	神戸市中央区布引町2丁目1番7号	TEL (078) 231-0431 (代)
東京支店	〒103-0025	東京都中央区日本橋茅場町2丁目16番11号	TEL (03) 3667-8621 (代)
仙台営業所	〒980-0011	仙台市青葉区上杉5丁目4番10号	TEL (022) 261-4161
名古屋営業所	〒466-0848	名古屋市昭和区長戸町3丁目43番地	TEL (052) 852-2839
九州営業所	〒812-0013	福岡市博多区東比恵3丁目25番25号	TEL (092) 411-1572
加西工場	〒675-2102	兵庫県加西市中野町1174番地1	TEL (0790) 49-1301 (代)