

ポリエステルパテ

マジックパテ&極シリーズ

- バランスのとれた性能 | ヘラ付け性、研削性に優れ
ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
- 各鋼板への適合性 | 高張力鋼板・防錆鋼板・アルミ・ステンレス等に幅広く適合



内容量

- マジックパテ 930・・・2.5kg
- マジックパテ 995・・・2.5kg
- 極 80・・・・・・・3.2kg
- 極 120・・・・・・・3.2kg
- 極 180・・・・・・・3.2kg

Solar
株式会社ソーラー

本社／神戸市中央区布引町2丁目1番7号
TEL.(078)231-0431 FAX.(078)242-1575
東京支店 / TEL.(03)6691-2223
名古屋営業所 / TEL.(052)686-5931
九州営業所 / TEL.(092)411-1572

ご不明な点がございましたら、お近くの支店・営業所までお問い合わせください。

マジックパテ&極シリーズ性能一覧表

		マジックパテ 930	マジックパテ 995	極 80	極120	極180
タイプ		アルミカーボン配合	カーボン配合	厚付	中間	細地
特長		カーボン+アルミ粉を配合。 硬化後の硬度が非常に高く タップを立てることも可能。	特殊カーボン繊維配合。 伸びてしまった鋼板の補強や プレスラインの成型に。	深い凹みも1度で埋めれる しっかりとした厚付性。 ス穴が少なく、研削性も良好。	厚付性とキメ細かさを両立。 これ1つで厚付け～仕上げまで オールラウンドに対応。	滑らかに伸びるヘラ付け性。 エクボ傷などの軽補修や 厚付・中間パテのス穴埋めに。
色		灰色	灰色	灰色	淡灰色	白色
比重		約1.3	約1.3	約1.3	約1.4	約1.4
硬化剤		ペースト状硬化剤 Y-10				
盛り性	垂直面	10mm以内	10mm以内	10mm以内	5 mm以内	3mm以内
可使時間	20℃	6 分以内	6 分以内	6 分以内	6 分以内	6 分以内
研削可能 時間	20℃	25分以上	25分以上	25分以上	25分以上	25分以上
	60℃*	5～10分程度	5～10分程度	5～10分程度	5～10分程度	5～10分程度

記載の特性値は保証値ではありません。主剤は標準型、硬化剤は 2% 混合。*強制乾燥後は常温まで冷却してから研削作業を行って下さい。

使用方法

素地調整

P80～P120 のペーパーで旧塗膜の除去、及び足付け研磨を十分に行い、
フェザーエッジを作ってください。
エアブローで研磨カスを除去した後シリコンオフなどで脱脂してください。

攪 拌

主剤は缶の底から全体が均一になるようしっかりとかき混ぜてください。
硬化剤は中の空気を抜いた後、しっかりと揉みほぐしてください。

計 量

ハカリを使用して、重量比で主剤：硬化剤が 100：2～3 になるように量ってください。

混 合

ムラにならないように主剤と硬化剤をしっかりと均一な色になるまで混ぜ合わせてください。

パテ付け

最初は素地のペーパー目にパテが馴染むようにしごき付けを行ってください。
その後 2～3 回に分けて必要な厚さになるようパテを塗布してください。

注意事項

●素地調整の脱脂後はなるべく早くパテ付けを行ってください。

●主剤、硬化剤ともに使用後は密閉し、冷暗所で保管してください。

●硬化剤は加熱・衝撃などにより爆発的に燃焼する恐れがあります。
取り扱いには十分注意してください。

●取扱いに関しては安全データシート（SDS）をご確認ください。

季節型別推奨使用温度

	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃
低温型	←→						
標準型			←→				
高温型					←→		