

シーラー585

概要

シーラー585 は、一液湿気硬化型の変成シリコンシーリング材です。

適用素地

SPCC、亜鉛メッキ、SUS、アルミ

* 使用する素地と施工条件に対する適合性は、施工前に確認を行ってください。

適用上塗

アクリルウレタンなど

* 使用する塗料と施工条件に対する適合性は、施工前に確認を行ってください。

耐熱性

160℃×30分(素地:SPCC)

* シーラー585 硬化後

使用方法

- ・ **素地調整** 素地表面の水分、汚れ、油脂類などを除去してシリコンオフなどで脱脂してください。素地の種類によっては、プライマーやサンディングなどが必要になる場合があります。
- ・ **施工** 作業箇所に合わせてノズルの先端を斜めにカットし、防湿膜を破り、カートリッジの場合はガンにセットしてご使用ください。

使用上の注意

- ・ 素地調整の脱脂後はなるべく早くシーリングを施工してください。
- ・ 使用後は密閉し、冷暗所で保管してください。
- ・ 取扱いに関しては安全データシート(SDS)をご確認ください。

弊社ホームページ、及び右記の

QRコードからダウンロード可能です。



性状・物性(*1)

製品名	585T	585C
容器	チューブ	カートリッジ
形状	ペースト	
色	白、 アイボリー	白、 アイボリー、 黒
容量	160ml	320ml
臭い	特異臭	
比重	約 1.4	
タレ性	1mm 以下	
指触乾燥時間	23℃、20 分以上	
上塗可能時間	wet/wet～3 日以内	
上塗密着性(*2) (基盤目試験)	分類0	

(*1) 上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。

(*2) 上塗塗料は 1 液ウレタン、2 液ウレタン、メラミン焼付塗料。

適用法令

製品名	585T	585C
消防法	非危険物	
毒劇法	非該当	
有機則	非該当	
特化則	非該当	