

ピンプル 597

1液弾性チッピングコート剤
(凸凹調整タイプ)



写真左 ピンプル 597 ブラック、
右ピンプル 597 ホワイト

スプレータイプの弾性チッピングコート剤で、ボタンを付け替えることで2種類の吐出パターンが得られます。



凸凹小
(赤キャップ使用)



凸凹大
(白キャップ使用)

項目	値	備考
主成分	キシレン樹脂、SBR樹脂	-
含有溶剤種類	キシレン、エチルベンゼン	-
含有溶剤量	32~35%	-
外観	黒色液体	-
比重	1.30~1.40	20℃
指触乾燥時間	25~35分	20℃
衝撃試験	荷重1kg、30cm合格	デュボン式

用途

- 自動車のフェンダー、ドア下部、サイドステップ、ロッカーパネル等のボディー外板下部の保護。
- 走行中の飛び石等による塗膜の損傷キズによるボディーの腐食の防止。

特長

- 速乾タイプです。
- 白と黒の2色を揃えています。
- 飛び石等による衝撃からパネルを守る柔軟性のあるゴム弾性厚膜塗膜になります。
- 2種類のボタンで凹凸模様の大きさを塗り分けることが可能です。
- 凹凸が作り易く、新車のパターン模様を再現し易い。
- 塗料密着性、防錆性に優れています。

使用方法

1. 塗装面の油、汚れを洗浄除去・乾燥してください。
2. 使用する前に缶をよく振ってください。(ボタンの種類選択)
☆ボタンの種類： 凹凸小タイプ(赤ボタン口径0.5mm)、凹凸大タイプ(白ボタン口径1.5mm口径)
3. 塗布しない部分は予め養生紙等でマスキングしてください。
4. 塗装性を考慮して30~40cm離して、均一に2~3回重ね塗りしてください。
5. 冬期(10℃以下)、塗布性が悪い場合は、あらかじめ、ぬるま湯などで温めてから使用してください。

使用上の注意

1. 不要な所に付着した場合は、乾かないうちに溶剤などで拭き取ってください。
2. 使用後は、ノズルの詰まりを防ぐ為、缶を逆さにして1~2秒空吹きをしてください。
3. 使用用途以外には使用しないでください。使用目的、施工方法に適しているかを確認してください。
4. 作業場は局所排気装置を設け、マスク、手袋、帽子を着用してください。
5. 容器が破損しますので、落下させないでください。
6. 錆の発生しやすい湿気の高い場所や水の掛る場所、酸、アルカリが接触する様な場所を避けて日光の当たらない冷暗所(25℃以下)で保管してください。

梱包

420ml スプレー缶 6本x2/ケース

株式会社 ソーラー

神戸 / 東京 / 名古屋 / 九州
本社 / 神戸市中央区布引町2丁目1番7号
TEL.(078)231-0431 FAX.(078)242-1575
URL <http://www.kobe-solar.co.jp>