

スタイルプラス 908

【特長】

バンパー、バックゲートなどのプラスチックパーツの補修に最適な中間パテです。
柔軟性に優れ、バンパー取り付けの際の歪みにも追従します。

【使用方法】

① 下地処理

素地を P180～P240 ペーパーで足付け研磨し、エアブローで研磨カスを除去し、シリコンオフで脱脂してください。

② パテの混合

主剤を使用する前に、全体が均一になるように缶の中でよくかき混ぜてください。
次に必要量を定盤に取り出し、パテベラでよくしごいてください。主剤(淡灰色)に硬化剤 F-10(茶色)を 2～3%(重量比)の比率で加え、色が均一になるまで十分に練り合せてください。

③ パテの塗布

最初にしごき付けるように塗布し、素地のペーパー目にパテを十分に馴染ませてから、必要な厚さになるように塗布してください。

可使時間は約 4 分(20℃/硬化剤 2%)以内です。

④ パテの研削

最初に P80～P120 程度の目の粗いペーパーを使用して粗研ぎを行い、次に P120⇒P180⇒P240 のように順次目の細かいペーパーを使用して仕上げてください。
最終ペーパーの番手は、目的とする仕上がり状態に応じて選択してください。
研削可能時間は約 35 分(20℃/硬化剤 2%)以上です。

【性状】

項目	条件	主剤	硬化剤
主成分		不飽和ポリエステル樹脂	有機過酸化物
外観	目視	淡灰色ペースト状	茶色ペースト状
比重	20℃	約 1.58	約 1.17

【性能】

項目	条件	特性値
盛り性(凹みの程度)	垂直面	○(3mm 以内)
ヘラ付け性	官能試験	○
キメ	パテ付け後	○
ス穴	研削後	○
可使時間	20℃	4 分以内
指触乾燥時間	20℃	15 分以上
研削可能時間	20℃	35 分以上
デュロメーター硬さ (タイプ D)	1 時間	66
	3 時間	75
	1 日	75
研削性	1 時間	○
	3 時間	○△
	1 日	○△
研削量	1 時間	2.8g
	3 時間	2.3g
	1 日	2.7g
耐熱密着性 ※1	SPCC	180℃×30 分 合格
	ボンデ鋼板	100℃×30 分 合格
	A5052P	200℃×30 分 合格
エッジの密着性 ※1	TSOP	20℃×35 分 合格
	FRP	20℃×35 分 合格
	硬質塩ビ	20℃×35 分 合格
耐水密着性 ※2	SPCC	×
	ボンデ鋼板	×
	A5052P	○

主剤に対し硬化剤 F-10 を 2%(重量比)使用。

※1 テストピースを P80 ペーパーで足付け研磨後脱脂して使用。パテ付け 1 日後に試験。

※2 総合塗膜(パテ・プラサフ・上塗り・クリヤー)で評価。

記載の特性値は実績値であり、保証値ではありません。

本製品が目的に適合するかどうか十分お確かめの上使用してください。