

# 1液型錆固定剤 FELIX 119 グレー

## 強固に錆を固定

- 特殊エポキシ樹脂設計で、錆の原因となる酸素、水分をバリア

## 幅広い適用性

- 錆固定だけでなく防錆性能も付与
- ポリエステルパテ塗布可能

## 優れた作業性

- 1液タイプ
- 第2種～第3種ケレン程度で施工可能

内容量

- 1L×5セット
- 16L

## 塗料性状

色	淡グレー	
指触乾燥	15分 (20℃)	
塗装間隔	-5℃	1日
	0℃	4時間
	10℃	2時間
	20℃	1.5時間
	30℃	1時間
	40℃	
	60℃	30分

## 使用方法

- ◆2～3種ケレン以上の錆除去処理を行い、エアブローで研磨カスを除去した後脱脂してください。
- ◆使用の前によく攪拌してください。刷毛塗りもしくはスプレーガンで規定の膜厚になるように塗布してください。
- ◆常温乾燥もしくは強制乾燥を行ってください。フェリックス 119 グレーの上にパテ付けする場合は、フェリックス 119 グレーを塗布後、強制乾燥 (60℃×30分) し塗膜が常温に冷めてからパテを塗布してください。

## 塗装要領

塗装方法	刷毛塗り	エアースプレー
希釈シンナー	—	ラッカーシンナー
希釈率 (%)	—	10～30
標準膜厚 (μm)	40～60	40～60
塗布量 (g/m <sup>2</sup> )	120 (原液)	160 (30% 希釈)

## 使用上の注意

- ◆基材の種類、上塗り塗料の種類によっては、付着性が劣る場合があります。
- ◆旧塗膜に本品を使用の場合、縮れなどが生じる可能性があります。
- ◆取扱いに際し、安全データシート (SDS)、技術資料をお読みください。

## 株式会社ソーラー

本社 / 神戸市中央区布引町2丁目1番7号  
TEL.(078)231-0431 FAX.(078)242-1575  
東京支店 / TEL.(03)6858-2223 名古屋営業所 / TEL.(052)686-5931  
九州営業所 / TEL.(092)411-1572

ご不明な点がございましたら、お近くの支店・営業所までお問い合わせください。

NO.201906