

# 1液型錆固定剤 **FELIX 119** グレー

## 強固に錆を固定

- 特殊エポキシ樹脂設計で、錆の原因となる酸素、水分をバリア

## 幅広い適用性

- 錆固定だけでなく防錆性能も付与
- ポリエステルパテ塗布可能

## 優れた作業性

- 1液タイプ
- 第2種～第3種ケレン程度で施工可能

内容量
●420ml×12本
●1L×5セット
●16L

## 塗料性状

色	淡グレー	
指触乾燥	15分(20°C)	
塗装間隔	-5°C	1日
	0°C	4時間
	10°C	2時間
	20°C	1.5時間
	30°C	1時間
	40°C	
	60°C	30分

## 使用方法

- ◆2~3種ケレン以上の錆除去処理を行い、エアブローで研磨カスを除去した後脱脂してください。
- ◆使用の前によく攪拌してください。刷毛塗りもしくはスプレーガンで規定の膜厚になるように塗布してください。エアゾールの場合、缶を振る回数の目安は缶中の攪拌球がカラカラとなってから、10回程度です。
- ◆常温乾燥もしくは強制乾燥を行ってください。フェリックス 119 グレーの上にパテ付けする場合は、フェリックス 119 グレーを塗布後、強制乾燥(60°C×30分)し塗膜が常温に冷めてからパテを塗布してください。

## 塗装要領

塗装方法	刷毛塗り	エースプレー	エアゾール
希釈シンナー	—	ラッカーシンナー	—
希釈率(%)	—	10~30	—
標準膜厚(μm)	40~60	40~60	40~60
塗布量(g/m²)	120(原液)	160(30%希釈)	1本

## 使用上の注意

- ◆基材の種類、上塗り塗料の種類によっては、付着性が劣る場合があります。
- ◆旧塗膜に本品を使用の場合、縮れなどが生じる可能性があります。
- ◆取扱いに際し、安全データシート(SDS)、技術資料をお読みください。

株式会社ソーラー

本社／神戸市中央区布引町2丁目1番7号  
TEL.(078)231-0431 FAX.(078)242-1575  
東京支店 / TEL.(03)6858-2223 名古屋営業所 / TEL.(052)686-5931  
九州営業所 / TEL.(092)411-1572  
ご不明な点がございましたら、お近くの支店・営業所までお問い合わせください。

NO.201911